

## Produktvorteile



Keine Weichzeit




Vlieskleber



Wandklebetechnik



Für Wand und Decke



Rissüberbrückend



Stoßfest



Leicht überstreichbar



Geringer Farbverbrauch



PVC-frei



Schwer entflammbar



Atmungsaktiv



Leicht entfernbar

## Verarbeitung

1. Der Untergrund muss trocken, sauber, fest, saugfähig und glatt sein. Breite der Bahn auf der Wand markieren und ausloten.




4. Andrücken der Tapetenbahn mit Moosgummiwalze.

2a. Zur Verklebung wird Vlieskleber im Ansatz 1:10 verwendet. Im Kleistergerät ohne Weichzeit oder



5. Austretenden Kleber sofort mit feuchtem Schwamm oder Tuch entfernen.

2b. in Wandklebetechnik ohne Weichzeit verarbeiten.



6. In den Ecken wird die Trennung mit dem Tapezierspachtel und einem Cuttermesser oder mit einer Schere ausgeführt.

3a. Tapete auf Stoß verkleben oder



7. Nach erfolgter Verklebung des Motives sollte es vollständig feucht abgewischt werden.

3b. bei überlappend gedruckten Tapetenbahnen die weißen Ränder im trockenen Zustand bis ans Motiv abschneiden. Dann die Bahnen an der Wand im Bereich der Überlappung aufeinander ausrichten. Zur sauberen Nahtbildung einen Doppelnachtschnitt durchführen.



8. Bei späterer Renovierung ist die Tapete restlos trocken abziehbar.

## Produktbeschreibung

### Hersteller

Erfurt & Sohn KG  
Hugo-Erfurt-Straße 1  
42399 Wuppertal  
www.erfurt.com

### Produktbezeichnung

ERFURT-Vliesfaser®

### Rohstoffe/Herstellung

ERFURT-Vliesfaser® ist ein strapazierfähiger Wandbelag, der aus speziellen Zellstoff- und Textilfasern kombiniert mit polymeren Bindemitteln im Spezialprägeverfahren hergestellt wird.

Alle ERFURT-Vliesfaser®-Sorten werden nach dem gleichen Produktionsverfahren hergestellt und unterscheiden sich nur im Dessin.

### Produktdaten

- Rollenabmessung: 25,00 m Länge x 0,75 m Breite
- Kartoninhalt: 2 Rollen
- Gewicht: ca. 160 g/m<sup>2</sup>
- Kantenbeschnitten und folienverpackt

### Produkteigenschaften

- Wasserdampfdurchlässigkeit nach DIN 52615 entspricht einer diffusionsäquivalenten Luftschichtdicke von 0,03 m
- Im Verbund mit mineralischen Untergründen gemäß DIN 4102-B1 schwer entflammbar
- Frei von PVC, Weichmachern und Lösungsmitteln
- Frei von Glasfaser
- Ohne Zusatz von Schwermetallverbindungen und Formaldehyd
- Dimensionsstabil sowie rissüberbrückend
- In Verbindung mit den entsprechenden Anstrichstoffen sehr strapazierfähig
- Mehrfach mit handelsüblichen Farben überstreichbar
- Restlos trocken abziehbar

## Anwendung/Verarbeitung

ERFURT-Vliesfaser® kann auf allen tapezierfähigen Untergründen im Innenbereich eingesetzt werden. Die BFS-Merkblätter Nr. 7 und Nr. 16 sind zu beachten.

### Verarbeitung in Wandklebetechnik

Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1000 g in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Der Kleber/Kleister wird gleichmäßig auf den Untergrund aufgetragen und die zugeschnittenen Bahnen trocken in das Kleber-/Kleisterbett eingelegt. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verarbeitung mit dem Kleistergerät

ERFURT-Vliesfaser® wird mit dem Kleistergerät eingekleistert, zusammengelegt und kann ohne Weichzeit verklebt werden. Zur Verklebung wird Vlieskleber (z. B. Metylan NP Neuputzkleister im Ansatz 1:10 = 1000 g in 10 l Wasser) oder vergleichbar verwendet. Bitte beachten Sie auch die Verarbeitungshinweise der Kleberhersteller.

### Verklebung

ERFURT-Vliesfaser® lotrecht und auf Stoß verkleben. Die Bahnen mit der Gummirolle oder dem Tapezierspachtel blasenfrei andrücken. Überstände an Decken, Fußleisten, Fenstern usw. mit einem Kunststoffspachtel in die Ecke drücken und mit einem Cutter-Messer beschneiden. Den Wandbelag nicht überlappend verkleben.

### Anstrich

Nach Trocknung sollte ERFURT-Vliesfaser® mit Dispersionsfarbe min. Nassabriebsklasse 3 nach DIN EN 13300 überstrichen werden. Seiden- bzw. hochglänzende Farben unterstützen die Strukturen in ihrer optischen Wirkung. Bei feinen Textilstrukturen, wie z. B. 710, ist ein matter Anstrich vorteilhaft.

### Trocken abziehbar

ERFURT-Vliesfaser® ist bei späteren Renovierungen restlos trocken abziehbar.

## Inhaltsstoffe/Prüfergebnisse

ERFURT-Vliesfaser® wird regelmäßig gemäß Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetz §§ 30 und 31 untersucht.

Die Unbedenklichkeitserklärung (20535 U 04 der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg) bestätigt, dass ERFURT-Vliesfaser® den Bestimmungen des Lebensmittel- und Bedarfsgegenstandegesetzes sowie der 36. Empfehlung des Bundesinstituts für Risikobewertung (BfR) entspricht.

Die Wasserdampfdurchlässigkeit wurde von der ISEGA-Forschungs- und Untersuchungs-Gesellschaft mbH, Aschaffenburg, gemäß DIN 52615 Teil 1 mit Prüfungsbericht Nr. 1743/32 bestimmt.

06.08

### Erfurt & Sohn KG

Hugo-Erfurt-Straße 1  
D-42399 Wuppertal

Tel.: +49 202 61 10-0  
Fax: +49 202 61 10-89451

E-Mail: info@erfurt.com  
Internet: [www.erfurt.com](http://www.erfurt.com)

**Serviceline:**  
**+49 202 61 10-375**

**ERFURT****WÄNDE ZUM WOHLFÜHLEN**